

PUB-NO:	DE019523497A1
DOCUMENT-IDENTIFIER:	DE 19523497 A1
TITLE:	High bulk composite films, useful as back:sheets for nappies
PUBN-DATE:	January 2, 1997

INVENTOR-INFORMATION:	
NAME	COUNTRY
SCHWINN, GEORG	DE
BALDAUF, GEORG DIPL ING	DE
BOICH, HEINZ HORST DIPL ING	DE
THIELE, REINER DR RER NAT DIPL	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:	
NAME	COUNTRY
CORONOR COMPOSITES GMBH	DE

APPL-NO:	DE19523497
APPL-DATE:	June 28, 1995

PRIORITY-DATA:	DE19523497A (June 28, 1995)
----------------	-----------------------------

INT-CL (IPC):	B29C043/30 , B29C065/66
---------------	-------------------------

## ABSTRACT:

The process involves applying a nonwoven web (10, 10') onto one side of a polymer film and using a printing roll (17) with spikes (23) to create a bond between the web and film at a series of points, opt. forming a recognisable pattern. The process uses a heat-shrinkable film with a shrinkage temp. (Ts) less than the thermal deformation temp. (Tv) of the web material. The film is shrunk at temp. (Ts) after bonding with the web, creating bulked areas of web between the bonding points due to the reduced distance between these points. Composite films made by this process are also claimed.



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 195 23 497 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>8</sup>:  
**B 29 C 43/30**  
B 29 C 65/66

⑲ Aktenzeichen: 195 23 497.9  
⑳ Anmeldetag: 28. 6. 95  
㉑ Offenlegungstag: 2. 1. 97

DE 195 23 497 A 1

⑦ Anmelder:  
Coronor Composites GmbH, 31224 Peine, DE  
  
⑦A Vertreter:  
Hoffmeister, H., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anw.,  
48147 Münster

⑦Z Erfinder:  
Schwinn, Georg, 48599 Gronau, DE; Baldauf, Georg,  
Dipl.-Ing., 48366 Bad Laer, DE; Boich, Heinz Horst,  
Dipl.-Ing., 31224 Peine, DE; Thiele, Reiner, Dr.rer.nat.  
Dipl.-Chem., 31311 Uetze, DE

⑥ Entgegenhaltungen:  
DE 42 43 012 A1  
DE 42 38 541 A1  
WO 94 00 292

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑥A Verfahren zur Herstellung einer voluminösen Verbundfolie

DE 195 23 497 A 1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer voluminösen Verbundfolie, bei der eine Vliesbahn auf eine Seite einer polymerischen Folie aufgelegt und mit Hilfe einer Druckwalze, die mit einer Anordnung von Walzenstacheln versehen ist, an zahlreichen, gegebenenfalls ein erkennbares Muster bildenden Punktbereichen mit der polymerischen Folie fest verbunden wird.

Verfahren zur Herstellung von voluminösen Verbundfolie der genannten Art sind bekannt. US-A-5 399 174 beschreibt ein Verfahren, mit dessen Hilfe eine Verbundfolie hergestellt werden kann, bei der eine primäre polymerische Folie mit einem speziell hergestellten Vlies verbunden wird, dessen Stränge miteinander verbunden sind. Mit einem hitzeaktivierten Klebstoff werden die Folie und die Vliesbahn miteinander verbunden. Dabei wird mit Hilfe einer erwärmten Prägewalze, die dem Verbund aus Vliesbahn und polymerischer Folie bei der Verbindung ein Muster einprägt, eine Verschweißung geschaffen. Insbesondere handelt es sich bei der polymerischen Folie um eine solche, die eine Flüssigkeitsbarriere bildet. Besonderen Wert wird auf die Bauschigkeit und Lockerheit des Vlieses gelegt, da es auch nach der Befestigung auf der polymerischen Folie seine Bauschigkeit behalten soll.

Das vorbekannte Material wird angewandt insbesondere zur Herstellung eines sogenannten Backsheets bei Windelhöschchen. Festzustellen ist, daß das bekannte Verfahren eine sehr aufwendige Herstellung und Vorbehandlung des Vlieses erfordert, wenn dieser eine erhöhte Bauschigkeit erhalten soll.

Es stellt sich die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung einer voluminösen Verbundfolie anzugeben, bei dem ähnlich wie bei dem bekannten und eingangs beschriebenen Verfahren die Möglichkeit besteht, ein Muster mit Hilfe einer Prägewalze einzubringen und trotzdem eine hohe Bauschigkeit und gute Griffeigenschaften einer insbesondere für Hygieneartikel geeigneten Verbundfolie zu erreichen.

Diese Aufgabe wird gelöst bei einem Verfahren der eingangs genannten Art, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die polymerische Folie eine hitzschrumpfende Folie ("Schrumpffolie") ist, deren Schrumpftemperatur  $T_s$  unterhalb der Temperatur  $T_v$  liegt, bei der das Material, aus dem die Vliesbahn besteht, unerwünschte Änderungen erfährt, und die Schrumpffolie nach der Verbindung mit der Vliesbahn bei der Temperatur  $T_s$  geschrumpft wird, so daß die zwischen den Punktbereichen liegenden Vliesabschnitte aufgrund der Verkürzung der Abstände zwischen den Punktbereichen sich bauschen.

Als Material für die polymerische Folie eignet sich beispielsweise eine mehrschichtige Polyethylen (PE)-Folie, die ein Flächengewicht zwischen etwa 30 und 50 g/m<sup>2</sup> hat. Der darauf aufgebrauchte Vliesstoff kann eine PE-Spinnvliesstoff sein mit einem Flächengewicht von etwa 15 — 20, vorzugsweise 20 g/m<sup>2</sup>. Dabei wird angestrebt, daß das Produkt möglichst voluminös ist, gleichzeitig aber mit einem erkennbaren "Prägemuster" versehen werden kann, wie dies auch aus dem Stand der Technik bekannt ist.

Als Vliesstoffe eignen sich bauschige Vliesstoffe, wie sie aus dem zitierten Stand der Technik und anderen Quellen bekannt sind, beispielsweise Vliesstoffe aus einem oder mehreren Polyolefinen, aus einem Polyester, insbesondere PEPT, oder aus Polyamid. Entsprechend

den eingangs genannten Erfordernissen wird darauf geachtet, daß das Material, aus dem die Vliesbahn besteht, bei der vorgenannten Schrumpftemperatur keine unerwünschten Änderungen erfährt. Diese Formulierung bedeutet, daß möglichst keine Änderung des Vliesstoffes durch die Wärmebehandlung eintreten soll. Allerdings ist davon auszugehen, daß beispielsweise ein PE-Spinnvlies auch einer gewissen Wärmeschrumpfung unterliegt, wobei diese — unter den gewählten Prozeßbedingungen — aber normalerweise unter 10% liegt und damit wesentlich geringer ausfällt als die anzunehmende Schrumpfung der polymerischen Folie. Durch die Ausnutzung der durch die Schrumpfung sich ergebenden Zugkräfte der polymerischen Folie werden die sich zwischen den Abständen zwischen den Punktbereichen befindenden Strangabschnitte aufgebauscht. Es wird also beobachtet, daß von einer zuvor eher glatten Struktur des Vlieses in eine flauschige Struktur übergegangen wird. Diese flauschige Struktur vergrößert die räumliche Ausdehnung des Verbundstoffes, der damit "dicker" wird, eine angenehme Griffigkeit bekommt und auch ein höheres Flüssigkeitsvolumen aufnehmen kann.

Vorzugsweise wird die zum Schrumpfungsprozeß übliche Wärme von der freien (Rück-)Seite der Folie her zugeführt. Es ist aber auch möglich, die zum Schrumpfungsprozeß erforderliche Wärme von beiden Seiten der aus polymerischer Folie und Vliesbahn bestehenden Verbundbahn zuzuführen.

Vorzugsweise erfolgt die Wärmezufuhr durch Warmluft, Ultraschall oder Infrarotstrahlung. Dabei kann insbesondere von der Vliesbahnseite her die Verbundbahn die Wärmezufuhr mit einem Warmluftgebläse erwärmt werden, während sie von der Rückseite her über Infrarotstrahlung aufgeheizt wird. Die Verwendung eines Wärmegebläses hat den Vorteil, daß es zu einer erhöhten Auflockerung des auf zubauchenden Vlieses kommt.

Dabei wird normalerweise die Rückseite der polymerischen Folie vollflächig erwärmt.

Entsprechend der geforderten Bauschigkeit sollte die Wärmeschrumpfung der polymerischen Folie wenigstens 10% der Ursprungslänge betragen, d. h., die Folie sollte sich wenigstens auf 90% ihrer Ursprungslänge zusammenziehen. Es sind aber geeignete Schrumpffolien bekannt, die sich bis zu 50% ihrer Ursprungslänge zusammenziehen, so daß eine ausgesprochen stark erkennbare Bauschigkeit eintritt.

Für die Verbindung zwischen der Vliesbahn und der polymerischen Folie wird eine an sich bekannte und im wesentlichen in dem eingangs genannten Stand der Technik auch dargestellte gemusterte Kalandervalze mit einer besonderen Anordnung von Walzenstacheln verwendet. Eine im Prinzip ähnliche Walze wird auch im vorliegenden Fall verwendet. Dabei verbindet sich die Vliesbahn mit der polymerischen Folie insbesondere durch Heißschmelzen, indem die Amboßwalze und/oder die Druckwalze entsprechend erwärmt werden, wie dies auch dem Stand der Technik an sich bekannt ist.

Vorzugsweise wird daher die polymerische Folie mit wenigstens einer Schmelzkleberbeschichtung versehen, gegebenenfalls auch on-line mit einem solchen Schmelzkleber beschichtet.

Als polymerische Folien eignen sich solche aus einem oder mehreren Polyolefinen, aus Polyester, insbesondere PEPT, aus Polyamid oder aus PVC; es können auch mehrschichtige Polyethylenfolien vorgesehen werden, wobei eine Schicht als wärmeaktivierbare Haftschrift für Vliesbahn fungiert. Diese Folien werden, wie an sich

bekannt, vorgereckt.

Wesentlich ist auch, daß vorzugsweise die verbindenden Punktbereiche (Schweißpunkte) einen Flächenanteil von 2–35%, vorzugsweise von 20–25% der Gesamtfläche der Verbundbahn einnehmen sollten.

Zwar wird vom Verwendungszweck her üblicherweise die polymerische Folie nur auf einer Seite mit einer Vliesbahn oder einer Meltblown-Blasfolie belegt sein. Es soll aber nicht ausgeschlossen sein, daß die polymerische Folie auch auf beiden Seiten mit einer solchen Vliesbahn oder Blasfolie belegt ist.

Wie für den Fachmann ersichtlich, kann die polymerische, wärmeschrumpfende Folie auch durch ein entsprechendes Gewebe oder Gewirke ersetzt sein, das die Schrumpfeigenschaften aufweist. Beispielsweise läßt sich ein solches Gewebe oder Gewirke aus Bändchen herstellen, die aus entsprechender Folie geschnitten sind.

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß sich die Erfindung auch auf eine Verbundfolie bezieht, die nach dem vorgenannten Verfahren hergestellt ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden dargestellt. Die Erläuterung der Erfindung erfolgt anhand der Zeichnung, deren Figuren im einzelnen zeigen:

Fig. 1 in schematischer Ansicht die einzelnen Schritte der Herstellung;

Fig. 2 eine Walzenanordnung, mit der eine Vliesbahn auf einer polymerischen Folie befestigt wird, im Detail;

Fig. 3a – 3d Details der Verbundfolienherstellung und deren Verfahrensschritte.

#### Beispiel 1

In Fig. 1 ist schematisch der Werdegang einer voluminösen Verbundfolie gemäß Erfindung dargestellt. In einem Vorratssilo 1 ist ein thermoplastisches Granulat, beispielsweise aus einem entsprechend zu einem Vlies verarbeitbaren Polyethylen, enthalten. Es gelangt in einen Extruder 2, wird von der Extruderschnecke 2' bis zum Mundstück 3 des Extruders vorgetrieben und dann über einen Führungsrißel 4 in eine Spinnöse 5 eingespeist. Aus der Spinnöse 5 gelangt ein in feinste Fäden aufgeteilter Spinnstrang 6 in den Bereich eines Abschreckglases 22, mit dem der Spinnstrang 6 abgekühlt wird. Der Spinnstrang 6 wird auf einen Netzförderer 7 gegeben, der mit einem Vakuum 8 unterlegt ist, so daß sich der Spinnstrang flach auf den Netzförderer 7 auflegt und mit Hilfe der Kalandrwalzen 9a und 9b komprimiert wird. Er hat in diesem Zustand, nach Durchlauf durch die Walzen 9a und 9b, etwa ein Flächengewicht von 20 g/m<sup>2</sup>.

Die so gebildete Vliesbahn 10 wird über eine Umlenkwalze 11 und 12 bis zu einer Zuführwalze 12 geführt und dort nochmals umgelenkt. Im Bereich der Zuführwalze 12 wird von einer Vorratsrolle 15 eine mit einem Heißkleber beschichtete, hitzeschrumpfende Polyethylenfolie 16 des Flächengewichtes 40 g/m<sup>2</sup> abgezogen und über Reckwalzen 14a, 14b um etwa den Faktor 1,2 gereckt, d. h., die neue Länge ist 20% größer als die ursprüngliche Länge. Die gereckte PE-Folie 16 wird von unten an die Zuführwalze 12 herangeführt, so daß sich Vliesbahn 10 fest auf die PE-Folie 16 auflegt.

Ein weiterer entscheidender Schritt der Erfindung findet in dem Spalt der beiden übereinander angeordneten Walzen 17 und 18 statt, von denen die obere (17) eine Druckwalze und die untere (18) eine Gegendruck- oder Amboßwalze ist.

Wie aus Fig. 2 erkennbar ist, hat die Druckwalze 17 zahlreiche Vorsprünge, die im folgenden als Walzenstachel 23 bezeichnet werden. Diese Walzenstachel bilden ein Muster, das sich entsprechend negativ auf der durch das Walzenpaar 17, 18 laufenden, auf der PE-Folie liegenden Vliesbahn abbildet, die nach dem Durchlauf mit der Bezugszahl 10' bezeichnet wird.

In der Fig. 3a ist dargestellt, daß nach dem Durchlauf durch das Walzenpaar 17, 18 die PE-Folie, die mit einer Heißkleberschicht 29 versehen ist, jeweils an Punktbereichen 24, die den Positionen der Walzenstacheln 23 entsprechen, unter völliger Abflachung mit der Vliesbahn verbunden worden ist. Die Abstände dieser Punktbereiche 24 seien mit  $d_1$  bezeichnet. Zwischen den Punktbereichen liegen die Verbindungsstränge 26 der Vliesbahn 10' auf der Oberseite der Folie 16 auf.

Die so hergestellte Verbundbahn 25 wird nunmehr quasi spannungsfrei weitergeführt durch eine Heizstation 19, in der von unten her durch Infrarotstrahlung die hitzeschrumpfende Folie 16 auf eine Schrumpftemperatur  $T_s$  aufgeheizt wird, beispielsweise auf eine Temperatur von 180°C. Die Erwärmung erfolgt vollflächig. Die Temperatur  $T_s$  liegt unterhalb der Temperatur  $T_v$ , bei der das Material der Vliesbahn 10' eine unerwünschte Änderung erfährt. Zwar schrumpft auch dieses Material um einen geringen Betrag. Dieser ist jedoch wesentlich geringer als der Schrumpf der PE-Folie 16.

Wenn die PE-Folie 16 geschrumpft ist, haben sich Abstände  $d_2$  zwischen den Punktbereichen 24 ausgebildet, daß der Verbindungsstrang 26 sich zu einem Bausch 28 aufwölbt. Die mit der Vliesbahn belegte Seite der Verbundbahn bekommt damit eine füllige und griffige Struktur, so daß damit eine voluminöse Verbundfolie 30 hergestellt worden ist.

#### Beispiel 2

Das Verfahren wird durchgeführt wie bei Beispiel 1, jedoch wird in der Heizstation 19 mit Hilfe eines Warmluftgebläses die Verbundbahn von oben erwärmt und gleichzeitig durch Infrarotstrahlung von unten, d. h., von der Rückseite der Vliesbahn her. Durch die Verwendung der strömenden Warmluft wird die Aufbauschung verbessert.

#### Beispiel 3

Anstelle eines Spinnvliesstoffes als Vliesbahn 10 wird eine Meltblownbahn aus Polypropylen, Polyolefinen, Polyester oder Polyamid verwendet, wobei die Meltblownbahn ein Flächengewicht zwischen 5 g/m<sup>2</sup> und 15 g/m<sup>2</sup> haben kann.

#### Beispiel 4

Es wird eine mehrschichtige Folie 16 als Blas- oder Gießfolie hergestellt, gegebenenfalls auch als ein Co-Extrudat mit mehreren Schichten. Als Material werden Polyolefine, Polyester oder Polyamide verwendet, die einseitig oder beidseitig mit einem druckauslösbaren Klebstoff ("pressure sensitive") versehen sind. Das Walzenpaar 17 und 18 führt die Verbindung hierbei bei Zimmertemperaturen (22–25°C) herbei.

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Druckwalze 17 mit einer Prägegravur versehen ist, die eine aktive Schweiß- oder Druckfläche im Bereich von 2 bis 30% der Gesamtfläche besitzt. Hierbei werden Gravuren bevorzugt, die Walzstacheln haben, deren geometrische Ach-

se senkrecht zur Schrumpfrichtung der Folie 16 liegt.

In Mithilfe der Druckwalzen- und Kalandertechnik können auch andere Verbindungstechniken, wie beispielsweise das Verkleben mit Hotmelt als Gespinst, vorgesehen sein. Das Hotmelt kann als Pulver oder aus einer Lösung aufgetragen werden. Auch eine Verschweißung mit Ultraschall ist möglich, wenn die Druckwalze 17 und die Amboßwalze 18 entsprechend ausgestaltet sind.

Auch eine beidseitig mit einer Vliesbahn belegte Folie kann entsprechend dem Verfahren hergestellt werden kann. Eine solche Folie ist in den Fig. 3c und 3d dargestellt. Hier wird die Vliesbahn 10 mit zwei Druckwalzen auf eine Folie 16 über Walzenstacheln (nicht dargestellt) aufgedrückt, wobei sich gegenüberliegende Punktbereiche 24, 24' ergeben, die sich anschließend bei Schrumpfen der Folie 16 zu beiden Seiten der Folie zu Bauschen 28, 28' aufwölben.

Durch entsprechende Musterung der Walzen lassen sich verschiedene Prägemuster herstellen.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer voluminösen Verbundfolie (25; 30), bei der eine Vliesbahn (10; 10') auf eine Seite einer polymerischen Folie (16) aufgelegt und mit Hilfe einer Druckwalze (17), die mit einer Anordnung von Walzenstacheln (23) versehen ist, an zahlreichen, gegebenenfalls ein erkennbares Muster bildenden Punktbereichen (24; 24') mit der polymerischen Folie (16) fest verbunden wird, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) eine hitzeschrumpfende Folie ("Schrumpffolie") ist, deren Schrumpftemperatur  $T_s$  unterhalb der Temperatur  $T_v$  liegt, bei der das Material, aus dem die Vliesbahn besteht, unerwünschte Änderungen erfährt, und die Schrumpffolie nach der Verbindung mit der Vliesbahn (10; 10') bei der Temperatur  $T_s$  geschrumpft wird, so daß die zwischen den Punktbereichen liegenden Vliesabschnitte aufgrund der Verkürzung der Abstände ( $d_1$ ;  $d_2$ ) zwischen den Punktbereichen (24; 24') sich bauschen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zum Schrumpfungsprozeß erforderliche Wärme von der freien (Rück-)Seite der Folie her zugeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zum Schrumpfungsprozeß erforderliche Wärme von beiden Seiten der aus polymerischer Folie (16) und Vliesbahn (10; 10') bestehenden Verbundbahn (25; 30) zugeführt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmezufuhr durch Warmluft, Ultraschall oder Infrarotstrahlung erfolgt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß von der Vliesbahn-Seite der Verbundbahn her die Wärmezufuhr mit einem warm-luftgebläse erfolgt.
6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Rückseite des polymerischen Folie (16) vollflächig erwärmt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmeschrumpfung der polymerischen Folie (16) wenigstens 10% der Ursprungslänge beträgt.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) mit der

Vliesbahn (10; 10') durch Heißschmelzen verbunden wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) wenigstens eine Schmelzkleberbeschichtung aufweist oder on-line mit einer solchen beschichtet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) mehrere Folienschichten aufweist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die verbindenden Punktbereiche (Schweißpunkte) (24; 24') einen Flächenanteil von 2 bis 35%, vorzugsweise von 20 bis 25% der Gesamtfläche der Verbundbahn einnehmen.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) aus einem oder mehreren Polyolefinen, aus Polyester, insbesondere PEPT, einem Polyamid oder aus PVC besteht.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vlies für die Vliesbahn (10; 10') aus einem oder mehreren Polyolefinen, aus Polyester, insbesondere PEPT, oder Polyamid besteht.


14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vliesbahn (10; 10') durch eine Blasfolie ersetzt ist.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) auf beiden Seiten mit einer Vliesbahn (10; 10') bzw. einer Blasfolie belegt ist.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerische Folie (16) durch ein schrumpffähiges Gewebe oder Gewirke ersetzt ist.

17. Verbundfolie, hergestellt nach wenigstens einem der vorgenannten Verfahrensschritte.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen



**Fig. 1**






Fig. 2




***Fig. 3a***




***Fig. 3b***





**Fig. 3c**



**Fig. 3d**